

## 08.04 – NEUCERAP – Massa para Fissuras e Nivelção

### CONSIDERAÇÕES:



Baseada em emulsões aquosas e produtos de enchimento apropriados, o “NEUCERAP” é uma massa recomendada para tapar orifícios ou fissuras nas paredes interiores, possuindo ainda uma acção niveladora das mesmas.

### PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e aderência.
- Grande maleabilidade.
- Boa “trabalhabilidade” e “lixabilidade”.
- Macia e resistente.

### CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,880 ± 0,10
- **Viscosidade**.....650 ± 50 Poises (25°C)
- **Cor**.....Creme
- **Aspecto**.....Pastoso.
- **Secagem ao tacto**.....± 1 hora.
- **Secagem profundidade**.....12 a 24 horas, variando com espessura do enchimento.
- **Teor em CIT/MIT**.....< 15 ppm
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**..<sup>a)</sup> Valor limite UE para este produto cat. (A/l) 200 g/l (2010). Este produto contém no máximo 29 g/l COV.

### UTILIZAÇÃO:

O “NEUCERAP” além de permitir um óptimo desempenho no enchimento de orifícios e na nivelção e disfarce de pequenas fendas ou fissuras, permite ainda a regularização de paredes interiores.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Deve limpar-se convenientemente os orifícios assim como escovar as fissuras de modo a libertá-los de poeiras ou materiais mal aderidos.

### APLICAÇÃO:

Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar.  
Deve ser aplicada com uma espátula tal e qual é fornecida, sendo (por vezes) necessário uma pequena diluição com água.  
Para o enchimento de fendas e nivelamento de paredes devem ser aplicadas camadas não superiores a 3 mm.  
Para fendas mais profundas é aconselhável um enchimento por camadas sucessivas de ± 2 mm, aplicadas após secagem da camada anterior.  
O tempo de secagem varia com a espessura do enchimento, porosidade do suporte e humidade ambiental.

- LIXAGEM:** Geralmente a superfície pode ser lixada com lixa fina ao fim de uma hora, devendo ser eliminada a poeira provocada pela lixa. Deixar secar as paredes de 12 a 24 horas antes de pintar.
- PINTURA:** Nas zonas reparadas com "NEUCERAP" deve ser aplicada 1 demão de tinta diluída, antes das demãos de acabamento, para uniformizar a absorção do suporte.
- DILUIÇÃO:** Com água, se necessário.
- RENDIMENTO:** Variável de acordo com a espessura da camada. Como orientação podemos indicar 1 kg/m<sup>2</sup>.
- LIMPEZA DO MATERIAL:** Com água, logo após a aplicação.
- PRECAUÇÕES:** Este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.
- RECOMENDAÇÕES:** Manter as embalagens fechadas e ao abrigo do frio e do calor.
- ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:** Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 0,900 e 7,5kg.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.