

09.03 – NEUCEGRANI – Revestimento mural decorativo

CONSIDERAÇÕES:



Revestimento decorativo, para acabamentos interiores e exteriores, à base de polímeros sintéticos em emulsão aquosa, com grãos coloridos, inertes quimicamente, calibrados e seleccionados. Apresenta grande resistência a abrasão, ao choque e contrastes climáticos. Proporciona uma bonita imitação de pedras naturais.

PROPRIEDADES:

- Óptima aderência sobre reboco e betão.
- Boa impermeabilidade á água.
- Elevada permeabilidade ao vapor de água.
- Elevada resistência à intempérie.
- Disfarça imperfeições do suporte.
- Bonito efeito decorativo.
- Lavável.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**..... 1.690 ± 0.10
- **Cor**.....Conforme o catálogo.
- **Consistência:** Pastoso
- **Acabamento**..... Areado
- **Secagem**8 a 48 horas, em função da temperatura e da humidade ambiente durante a aplicação.
- **COV (compostos orgânicos voláteis).**^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/l) 200 g/l (2010). Este produto contém no máximo 28 g/l COV.

UTILIZAÇÃO:

“NEUCEGRANI”, é destinado à protecção e decoração de substratos como, betão, argamassas, reboco tradicional, etc, no interior e no exterior em construção civil, como sejam, lambrins, colunas molduras de portas e janelas, paredes de caixas de escadas, fachadas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

As superfícies a revestir devem estar bem limpas, secas, desengorduradas, isentas de poeiras, areias soltas e de sujidade, ligeiramente rugosas e bem fixas, com vista a suportar a carga do produto de acabamento.

Paredes contaminadas com fungos, algas, musgos, etc., deveram ser lavadas/ esfregadas com lixívia, passar muito bem com água corrente, deixar secar e depois aplicar uma demão farta de “SOLUÇÃO DESINFESTANTE”.

No caso de superfícies friáveis, pulvurentas ou quando há a necessidade de regularizar o suporte e reparar microfissuras, aplicar “IMPERNEUCE” misturado em partes iguais com cimento.

Deixar secar 24 a 48 horas.

Para uniformizar a cor do suporte aplicar 1 demão de “NEUCEGRANI PRIMÁRIO”.

APLICAÇÃO:

Antes de se proceder à aplicação, mexer muito bem o produto, **sem utilizar meios mecânicos**, para se obter uma boa uniformização deste.

O “NEUCEGRANI” aplica-se á talocha, em uma só demão, segundo técnica própria.

Espalhar com a talocha de aço inoxidável uma camada de produto, apertando e puxando de baixo para cima, de modo a obter uma espessura constante, igual à grandeza dos grãos.

Ao fim de alguns minutos, passar novamente a talocha de aço inoxidável, exercendo alguma pressão sobre esta, no sentido horizontal e vertical, até obter uma camada uniforme.

A talocha devera ser lavada regularmente com água de modo que deslize facilmente sobre o revestimento.

Aplicado somente por profissionais.

DILUIÇÃO:

O “NEUCEGRANI” é fornecido pronto a aplicar.

RENDIMENTO:

Variável de acordo com o tipo de suporte utilizado, da aplicação e aspecto final que se pretenda dar. Em média 4 a 5 kg/ m².

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com água, logo depois a aplicação.

PRECAUÇÕES:

A selecção dos constituintes deste produto conferem-lhe um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Manter fora do alcance das crianças.

Para mais informações consultar a **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

RECOMENDAÇÕES:

- Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 10°C nem superior a 35°C ou em condições climatéricas adversas, chuva ou muito vento.
- A quando da utilização de fita adesiva para protecção de zonas a não revestir, esta devera ser retirada quando o produto ainda estiver húmido.
- A quando da realização de um trabalho, utilizar o produto da mesma ordem de fabrico (OF), pois entre OF diferentes podem existir diferenças nos tons da cor. Verificar a cor antes da aplicação.

**ARMAZENAGEM
E
EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico.

É fornecido em embalagens de 25 kg.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.