

19.01 – MICRONEUCE – Argamassa de base

CONSIDERAÇÕES:



MICRONEUCE – Argamassa de base, é formulado com base em copolímeros especiais de base aquosa, cargas, agregados e aditivos especiais, que lhe proporciona uma boa aderência ao suporte, bom poder de enchimento e boa flexibilidade. É utilizado na fase de regularização do suporte.

PROPRIEDADES:

- Boa capacidade de enchimento.
- Boa capacidade de penetração.
- Elevada dureza depois de seco
- Boa impermeabilização e flexibilidade.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,500±0,10
- **Aspecto**.....Texturado e leitoso.
- **Secagem** 24 horas
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/g) 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 6 g/l COV.

UTILIZAÇÃO:

MICRONEUCE – Argamassa de base, é um revestimento monocomponente indicado como uma preparação do suporte (da base) para posterior revestimento com o SISTEMA MICRONEUCE, quando há a necessidade de regularizar o suporte ou mesmo aumentar a dureza e consistência do mesmo.

Pode ser aplicado em pavimentos e paredes interiores e exteriores sobre diversos tipos de suportes, tais como: suportes cimentícios, betão, revestimentos cerâmicos, gesso, pedra (suportes minerais), madeira.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Os suportes devem estar secos, endurecidos, coesos, limpos de poeiras ou outros resíduos (óleos, hidrófugos, vernizes, gorduras, entre outros) que afetem as condições de aderência.

Verificar sempre o grau de aderência sobre suportes decapados, suportes pintados, fachadas com revestimento cerâmico, ladrilhos, rebocos polvorentos e betão, neste casos, é aconselhável aplicar 1 demão de **IMPERNEUCE**, misturado nas devidas proporções com cimento.

APLICAÇÃO:

Mexer bem o produto antes de o aplicar.

Depois de se analisar o suporte e de preparar a sua superfícies, proceder á aplicação de uma camada de argamassa de base com uma palustra de aço inox. Deixar 24 horas para proceder com a aplicação do SISTEMA MICRONEUCE.

DILUIÇÃO:	Produto pronto a aplicar.
RENDIMENTO:	Como orientação indicamos um rendimento médio de 600 gr/m ² e por camada.
LIMPEZA DO MATERIAL:	Com água, imediatamente após a aplicação.
RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO:	Temperatura de aplicação: 5°C a 30°C. Não aplicar com tempo chuvoso ou forte calor, com ventos fortes, sobre suportes gelados e em degelo. Não aplicar sobre suportes friáveis ou pouco resistentes.
PRECAUÇÕES:	O “ MICRONEUCE – Argamassa de base ” não apresenta riscos para a saúde. Manter fora do alcance das crianças. Para mais informações é fundamental a consulta da <u>Ficha de Segurança</u> do mesmo.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico. É fornecido em embalagens de 5 Kg 25 Kg.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.