

## 20.07 – MICRONEUCE SV100 - STUCCO VENEZIANO

### Argamassa de revestimento decorativo clássico com efeito mármore

#### CONSIDERAÇÕES:



**MICRONEUCE SV100 - STUCCO VENEZIANO** é um revestimento altamente decorativo liso com aspeto natural marmorizado à base resinas acrílicas de elevada qualidade, cargas, pigmentos e aditivos de última geração.

Ideal para a renovação de revestimentos de paredes interiores em estabelecimentos comerciais, escritórios, hotéis, salas de exposição, casas particulares, etc., onde se pretenda um acabamento heterogéneo e liso com um efeito decorativo marmorizado, tipo Stucco Veneziano.

#### PROPRIEDADES:

- Fácil Aplicação (Mono componente)
- Grande capacidade de aderência ao suporte
- Boa flexibilidade
- Excelente dureza
- Resistente à sujidade
- Pode ser polido ou lustrado com talocha.

#### CORES:

Disponível numa grande variedade de cores. **Consultar catálogo de cores próprio.**

A disponibilidade de cores associada à inspiração do aplicador permite obter uma grande diversidade de desenhos, aspetos cromáticos e composições artísticas.

#### CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade** ..... 1,5 ± 0,10
- **Viscosidade** ..... Pasta
- **Teor de Sólidos**..... 69%
- **Acabamento** ..... Acetinado - Brilhante
- **Cor**..... Cores do catálogo e outras (sob consulta)
- **Tempo de espera entre camadas** .....2 horas (no mínimo)
- **Secagem final** ..... 24 Horas
- **Endurecimento total**..... após 30 dias
- **COV's** .... O valor limite da EU para este produto (subcat. A/k): 100g/L (2010). Este produto contém no máximo 19 g/L de COV.

Nota: Resultados obtidos em condições standart. Estes tempos poderão variar em função da temperatura de aplicação (ou seja, aumentar com temperaturas baixas e diminuir com temperaturas altas).

**UTILIZAÇÃO:** **MICRONEUCE SV100 - STUCCO VENEZIANO** é versátil e de fácil manuseamento, este sistema constitui a solução ideal para a decoração interior de estabelecimentos comerciais, escritórios, hotéis, salas de exposição, casas particulares dando um acabamento polido com um efeito decorativo marmorizado, tipo Stucco Veneziano. É resistente à sujidade e de fácil limpeza.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** O suporte tem de estar sólido, estável, plano, limpo e seco. Eliminar saliências e sobre espessuras, zonas friáveis e pouco resistentes, eliminar também qualquer tipo de revestimento orgânico ou pouco absorvente. Deve estar uniforme e ser ligeiramente absorvente, para tal pode ser pintado (de preferência na cor branca ou numa cor de fundo adequada à tonalidade pretendida) e lixado com lixa de papel de grão 180.

Verificar sempre o grau de aderência sobre suportes decapados, suportes pintados, paredes com revestimento cerâmico, rebocos polvorentos e betão, nestes casos, é aconselhável, aplicar 1 demão de **IMPERNEUCE**, misturado nas devidas proporções com cimento e deixar secar 24 a 48 horas.

**PREPARAÇÃO DO PRODUTO:** Pronto a aplicar. Caso a afinação da cor seja realizada no sistema BIG MIX, o corante deve ser misturado no produto mecanicamente.

**MODO APLICAÇÃO:** A constituição e planimetria superficial do suporte são importantes para a decoração desejada. Depois de se analisar o suporte e de preparar a superfície, proceder à aplicação do **MICRONEUCE SV100 - STUCCO VENEZIANO** seguindo a técnica clássica de aplicação do estuque veneziano.

**Sugestão de Aplicação:**

Aplicar a primeira camada de forma irregular com uma palustra ou espátula em aço inox e em seguida preencher os espaços vazios na direção oposta à aplicação anterior. Deixar secar cerca de 2 horas.

Após este tempo a superfície deverá ser lixada com lixa grão 400.

Eliminar o pó formado e aplicar com uma espátula de aço inoxidável, finas camadas de **MICRONEUCE SV100 - STUCCO VENEZIANO**, com efeito irregular (pode-se variar o tamanho e a distância entre elas, conforme conveniência). Após 2 horas de tempo de secagem, preencher os espaços vazios na direção oposta à aplicação anterior. O tamanho da espátula, o número de aplicações e a eventual combinação de cores, determinará o efeito final desejado.

Deixar secar 2 horas e polir toda a superfície com uma espátula, exercendo uma ligeira pressão para obter o brilho e dureza superficial.

Para proteger o estuque contra riscos e sujidade, uniformizar o brilho e realçar a cor, deve-se lixar novamente a superfície com lixa grão 400 e depois de limpa aplicar **NEUCEWAX SV150** em camadas finas e cruzadas. Depois seca a superfície (cerca de 2 horas depois), deve-se polir com um pano de algodão. É muito importante que antes de polir se verifique que o filme esteja bem seco e não pegajoso. Para se obter mais brilho e efeitos na cor pode-se aplicar 2 a 3 demãos desta cera.

**RENDIMENTO:** 0,8-1 Kg/m<sup>2</sup> por demão, em função das condições de suporte e do desenho final que se pretenda obter.

**LIMPEZA DO MATERIAL:** Com água, imediatamente após a aplicação.

**RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO:** Temperatura de aplicação: 5°C a 30°C.  
Não aplicar sobre suportes friáveis ou pouco resistentes.  
Este produto é de fácil limpeza após 28 dias, com a aplicação do sistema de proteção **NEUCEWAX SV150**.

**PRECAUÇÕES:** O “**MICRONEUCE SV100 - STUCCO VENEZIANO**” não apresenta riscos para a saúde. Manter fora do alcance das crianças.  
Para mais informações é fundamental a consulta da **Ficha de Segurança** do mesmo.

**ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:** Deve conservar-se nas embalagens originais devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.  
Deve-se utilizar, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico.  
É fornecido em embalagens de 5 e 25Kg.