

34.06 – NEUCEROAD WB

Tinta marcação de estradas aquosa

CONSIDERAÇÕES: Tinta para marcação de estradas de base aquosa formulada com resina acrílica pura de excelente qualidade, pigmentos e cargas de alta solidez que lhe conferem uma excelente brancura e dureza.

PROPRIEDADES:

- Rápida secagem.
- Excelente aderência sobre asfalto, betão e cimento.
- Alta espessura de filme.
- Resistente á abrasão e á derrapagem.
- Boa durabilidade.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,700 ± 0,10
- **Viscosidade**.....73-97ku (25°C)
- **Cor**.....Branca, amarela
- **Tempo de secagem (20°C e 60% Hr)^a**
 - Superficial** ± 2 minutos
 - Total** ± 1 hora (p/ abertura ao trafego)
- **Espessura filme recumendado**
 - Húmido 270 – 300 µm
 - Seco180 – 200 µm

^a Tempos de secagem dependem da temperatura ambiente, ventilação e espessura do filme aplicado.

UTILIZAÇÃO: É utilizada em pinturas de tráfego sobre asfalto ou na demarcação de zonas de estacionamento em pavimentos de betão ou cimento.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: A superfície a ser marcada deverá estar bem limpa, seca, isenta de partículas soltas, óleos e outras gorduras. Para um bom desempenho, a pintura sobre superfícies novas de cimento e betão deverá ser feita pelo menos 1 mês após a execução das mesmas. Sobre superfícies novas de betuminoso (asfalto) a pintura deverá ser feita pelo menos 3 meses após a sua execução.

APLICAÇÃO: Homogeneizar mecanicamente bem o produto antes de o aplicar. Manter a embalagem fechada para o produto não estar em contacto directo com o ar, devido á sua rápida secagem. Normalmente á aplicado com máquina apropriada, sistema “Airless”, numa só demão. No entanto, também pode ser aplicado ao rolo, pincel, espátula, etc.. NEUCEROAD WB não deve ser aplicado com temperaturas ambientais inferiores a 10°C ou superiores a 35° C, humidade relativa 80%.

DILUIÇÃO: Produto pronto a aplicar.

- RENDIMENTO:** Variável de acordo com a espessura da camada e a absorção da superfície. Em média 3.2 a 3.5 m²/ litro e por demão (180-200 µm de espessura seca).
- DILUIÇÃO:** Com água, num máximo de 10 a 15%, quando se tratar de um suporte muito compacto e/ou pouco absorvente ou quando se tratar de aplicação a pistola e houver a necessidade de colocar o produto um pouco mais fluido.
- LIMPEZA DO MATERIAL:** Com água imediatamente após aplicação.
- PRECAUÇÕES:** Este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.
- ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:** Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 5lt e 20 litros.