

**NEUCEPRESTIGE | Peinture mate lessivable, facile à retoucher**



Neuceprestige est une peinture aqueuse spécialement conçue pour offrir une opacité et une blancheur excellentes, dissimuler les imperfections de la surface et fournir des résultats esthétiquement attrayants. Elle présente une finition mate et est très résistante au frottement humide, ce qui facilite le nettoyage et l'élimination des taches sur la surface où elle est appliquée. Il peut être facilement retouché, ce qui permet une plus grande souplesse d'application. Conçu pour protéger et décorer les murs intérieurs et les plafonds. Il peut être fini dans une large gamme de couleurs, des tons doux aux couleurs vives du système BIGMIX.

**PROPRIÉTÉS:**

- Excellent pouvoir couvrant.
- Facile à nettoyer.
- Bonne élimination des taches.
- Résistance maximale aux lavages fréquents, classe 1.
- Peut être retouché.
- Masque les petites imperfections des murs.
- Anti-éclaboussures.
- Application facile et bon laquage.
- Toucher soyeux.
- Bonne résistance aux moisissures.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

<b>Densité</b>	1,550 ± 0,03 (blanc)
<b>Teneur en poids de solides (ISO 3251)</b>	66 ± 2% (blanc)
<b>Viscosité</b>	137 ± 3 Ku (25°C)
<b>Couleur</b>	Blanc et autres
<b>Finition</b>	Mate
<b>Séchage superficiel</b>	± 30 minutes
<b>Repeindre (20 °C e 60 % HR)</b>	3 - 4 heures
<b>Séchage en profondeur</b>	± 24 heures
<b>Point d'inflammation</b>	Ininflammable
<b>COV (composés organiques volatils) <sup>a)</sup></b>	Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat.A/a):30 g/l Ce produit contient au maximum 15 g/l de COV.

**CERTIFICATS ET ESSAIS:**

**Classification selon la norme NP EN 13300 - Peintures et vernis - Produits de peinture et peintures à base d'eau pour murs intérieurs et plafonds – Classification**

Brillance (NP EN 2813)	Mate profond
Résistance au frottement humide (EN ISO 11998)	Classe 1
Pouvoir couvrant (ISO 6504-3)	Classe 2
Résistance à la fissuration à des épaisseurs élevées (NP 4738)	OK
Qualité de l'air intérieur conformément à la réglementation française (ISO 16000)	A+
Réaction au feu (EN 13501-1)	B-s1, d0

**UTILISATION:**

Il est utilisé pour protéger et décorer les murs intérieurs et les plafonds chaque fois qu'une finition mate est requise, sur une grande variété de supports, y compris le plâtre projeté, les plaques de plâtre et le plâtre étamé, le béton, le ciment, etc.  
Il peut être teinté dans une large gamme de couleurs.

**PRÉPARATION DE LA SURFACE:**

Tous les supports doivent être propres, secs, fermes, exempts de saleté, de graisse, de poussière et d'efflorescences alcalines ou de moisissures/algues.

En cas de remise en peinture, brosser soigneusement les murs afin d'éliminer les vieilles peintures non adhérentes. Si les murs présentent des champignons ou des algues, ils doivent être traités avec la solution désinfectante (FT 10.03).

Sur les surfaces fragilisées ou même fissurées de moins de 1 mm, appliquer une couche d'IMPERNEUCE (FT 24.01).

Une bonne préparation de la surface à peindre permet d'obtenir de meilleures finitions et de résoudre certains problèmes existants.

Nous recommandons d'appliquer une couche de l'un des primaires suivants :

- HYDRONEUCE PRIMAIRE (FT 01.02)
- PLIONEUCE PRIMAIRE (FT 01.07)
- MULTINEUCE PRIMAIRE (FT 01.01)
- NEUCEPLAD (FT 03.05)

**APPLICATION:**

Bien agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit complètement homogénéisé.

Le produit s'applique au pinceau, au rouleau ou au pistolet, en 2 à 3 couches correctement diluées.

Avec un pistolet airless, il est recommandé d'utiliser des buses de 0,38 à 0,43 mm.

**DILUTION:**

1er couche .....10%  
Restants ..... 5%

<b>RENDEMENT:</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> Lt par couche. Variable en fonction du type de support et des conditions d'application.
<b>NETTOYAGE DES OUTILS:</b>	Avec de l'eau, immédiatement après l'application.
<b>PRÉCAUTIONS:</b>	Ce produit n'est pas irritant et ne présente aucun risque de sensibilisation au contact de la peau. Bien qu'il ne présente aucun risque pour la santé, il est conseillé de le tenir hors de portée des enfants. Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de sécurité du produit.
<b>RECOMMANDATIONS:</b>	Température d'application entre 5°C et 35°C, humidité relative inférieure à 80%. S'assurer du séchage complet du film (attendre 28 jours) avant de le laver. Le lavage doit être effectué délicatement à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec des détergents neutres. Ne pas utiliser de détergents abrasifs.
<b>STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT:</b>	L'emballage doit être conservé correctement fermé, dans des conditions ambiantes de température et d'humidité douces, et le produit doit être utilisé dans l'ordre chronologique de livraison. Il doit être utilisé de préférence jusqu'à 2 ans après la date de fabrication, mais il peut être utilisé après cette date à condition que le produit soit facilement homogénéisé. Disponible en emballages de 4, 10 et 15 litres.

Note a) : La valeur COV mentionnée se réfère au produit prêt à l'emploi, selon les caractéristiques techniques recommandées par nous. NEUCE n'est pas responsable des autres mélanges effectués avec le produit. Nous attirons particulièrement l'attention de tout agent de la chaîne d'approvisionnement sur la responsabilité qu'il encourt en ne respectant pas les dispositions de la directive 2004/42/CE.