

18.02 – COLA PARA TACOS

UTILIZAÇÃO: Formulada com uma emulsão de PVA a “COLA PARA TACOS”, está indicada para a colagem de tacos, parquetes e lamparquetes de madeira a pavimentos de argamassas de cimento (betonilhas) e de betão. É muito utilizada na Indústria de Construção Civil.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação.
- Grande aderência a pavimentos de cimento e betão.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,30 ± 0,10
- **Viscosidade**..... 35000/38000 cP
(Brookfield RVT sp6 20 rpm)
- **Cor**.....Castanho Escuro e claro
- **Tempo aberto**..... Ca. 15 minutos*
- **Temperatura de trabalho**Ca. 20°C (recomendada)
- **Teor de sólidos**.....66.5%.

*Dependendo das condições de temperatura e humidade ambiente, assim como da porosidade do solo e da quantidade de cola aplicada.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: As superfícies de assentamento deveram estar niveladas e igualizadas, assim como bem limpas de pó, óleos e gorduras. O grau de humidade do pavimento não deve ser superior a 2.5%.

APLICAÇÃO: Mexer bem o produto antes de o aplicar.
A aplicação obedece aos seguintes passos:

1. Aplicar uma camada de cola no pavimento, com uma “talocha dentada” com as seguintes características:
Profundidade dos dentes: 3 mm
Largura dos dentes: 4 mm
Espaçamento entre dentes: 3 mm
2. Aplicar os tacos, parquetes e lamparquetes de madeira (estabilizados com um teor de humidade de 10 a 12%) sobre a cola, pressionando convenientemente toda a zona de assentamento, para que a colagem se faça uniformemente.
3. Deixar secar no mínimo 48 horas para se poder fazer o rebaixamento ou polimento da madeira. Não é conveniente molhar o piso recém colado.

DILUIÇÃO: O produto é fornecido pronto a aplicar.

RENDIMENTO: Variável de acordo com a camada de cola.
Como orientação 1 a 1.25 m²/kg de produto.

**LIMPEZA DO
MATERIAL:**

Com água, logo após a aplicação.

PRECAUÇÕES:

Este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

RECOMENDAÇÕES:

Não aplicar com tempo húmido ou frio. Estes factores condicionam a secagem e o desempenho da cola.

“Pentear” a cola com “talocho dentada” antes da colocação do pavimento de madeira é fundamental, na medida em que são os canais que se formam que irão ajudar a um bom nivelamento e eficiente secagem da cola.

**ARMAZENAGEM
E
EMBALAGEM:**

Devem conservar-se os recipientes devidamente fechados e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento num período máximo de 12 meses.

É fornecido em embalagens de, 7.0 e 20kg.