

29.06 – CORROVEDA R408

Esmalte industrial anticorrosivo

CONSIDERAÇÕES: Esmalte sintético formulado com pigmentos e cargas anticorrosivas, para aplicação direta ao ferro e aço, de secagem rápida, apresenta boa resistência quer no exterior como no interior, dispensa a utilização prévia de qualquer primário.

PROPRIEDADES:

- Boa proteção anticorrosiva.
- Aplicação direta ao ferro e aço.
- Secagem rápida.
- Boa resistência à intempérie.
- Inibe o desenvolvimento da ferrugem.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,240 ± 0,10
- **Viscosidade**.....150 ± 23” Ford IV (20°C)
- **Cor**As do catálogo e outras.
- **Acabamento**.....Brilhante, meio brilho e fosco
- **Sólidos em volume** 46 ± 3%
- **Secagem superficial**.....± 15 minutos
- **Secagem profundidade**.....30-60 minutos
- COV (compostos orgânicos voláteis)....^a) Valor limite UE para este produto cat. (A/j) 500 g/l (2010). Este produto contém no máximo 498 g/l COV.

UTILIZAÇÃO: Este esmalte é adequado para pintura direta a superfícies ferrosas, ferro ou aço, mesmo que possuam alguma ferrugem superficial, dando-lhe boa proteção anticorrosiva, esta vocacionada para a indústria metalomecânica, na pintura de máquinas, estruturas, portões, etc..

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: As superfícies metálicas, ferro ou aço, devem estar bem limpas, secas e isentas de gordura. Não carecem da aplicação prévia de nenhum primário, no entanto aconselhamos a eliminar a ferrugem superficial (ferrugem solta), com o auxílio de meios mecânicos, escova de aço ou lixa pois ajuda a uma maior eficácia do produto.

APLICAÇÃO: Mexer bem o produto antes de o aplicar.
A aplicação é feita à pistola (de preferência) ou à trincha, com duas demãos intervaladas de 30 minutos e convenientemente diluídas.

DILUIÇÃO: É feita com “DILUENTE CORROVEDA”, nas seguintes percentagens:

- Pistola.....10-15%
- Trincha.....5-10%

RENDIMENTO:	Variável de acordo com o suporte e as condições de aplicação. Em média e por demão 7 a 9 m ² /litro.
LIMPEZA DO MATERIAL:	Com “DILUENTE CORROVEDA” ou “DILUENTE CELULOSO” logo após a aplicação.
PRECAUÇÕES:	Aplicar em locais com boa renovação de ar. Quando aplicado à pistola utilizar máscara. Produto inflamável. Manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a <u>Ficha de segurança</u> do produto é fundamental.
RECOMENDAÇÕES:	Não deve ser aplicado em dias húmidos ou muito frios, a presença de humidade pode originar “descasque”.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 5 e 20 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Directiva 2004/42/CE determina.