

NEUCEBEL | Tinta Aquosa Extra Mate


A Neucebel é uma tinta aquosa estireno-acrílica formulada para pintura de paredes, notabilizando-se pela sua boa qualidade e desempenho.

A **NEUCEBEL** destaca-se pela sua notável **aplicabilidade**, garantindo uma cobertura uniforme e um processo de pintura suave e eficiente.

A sua **opacidade** assegura uma cobertura eficaz, ocultando imperfeições na superfície e proporcionando resultados esteticamente atraentes.

Com **resistência antifúngica e antialgas**.

A **NEUCEBEL** permite ser afinada numa vasta gama de cores no sistema BIGMIX.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e boa aderência
- Bom poder de cobertura e rendimento
- Boa resistência à esfrega húmida
- Aspeto extra-mate para um acabamento perfeito
- Permite disfarçar pequenas imperfeições das paredes
- Resistente ao desenvolvimento de fungos e algas
- Baixo odor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Densidade	1,380 ± 0,030 [p/ cor branca]
Teor de sólidos em peso (ISO 3251)	53 ± 2 % [p/ cor branca]
Viscosidade	109 ± 3 Ku [25°C]
Cor	Branca e outras
Acabamento	Liso Mate
Secagem superficial	± 30 minutos
Repintura (20°C e 60% HR)	3-4 horas
Ponto de inflamação	Não inflamável
COV (compostos orgânicos voláteis) ^{a)}	Valor limite UE para este produto (cat.A/a):30 g/l Este produto contém no máximo 20 g/l COV

CERTIFICADOS E ENSAIOS:

Classificação de acordo com a norma NP EN 13300 – Tinta e Vernizes – Produtos de pintura e esquemas de pintura aquosa para paredes e tetos interiores	
Brilho (NP EN 2813)	Mate total
Resistência a esfrega húmida (EN ISO 11998)	Classe 1
Poder de cobertura (ISO 6504-3)	Classe 3
Qualidade do ar no interior, segundo a regulamentação francesa (ISO 16000)	A+
Reação ao fogo (EN 13501-1)	A2-s1, d0

UTILIZAÇÃO:

Destina-se à pintura de paredes no interior, podendo também ser aplicada no exterior. Recomendada nos mais variados tipos de suporte, tais como: reboco liso, betão, tijolo, paredes estucadas e estanhadas, etc.
Possibilita acabamentos numa vasta gama de cores.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Todos os suportes deverão estar limpos, secos, firmes, isentos de sujidade, gorduras, poeiras e de eflorescências alcalinas ou bolores/algas.
No caso de repinturas escovar bem as paredes de modo a serem eliminados tinta velha não aderente. Se as paredes apresentarem fungos e algas devem submetidas a um tratamento com a Solução Desinfestante (FT 10.03).
Em superfícies fragilizadas ou mesmo fissuradas com dimensões inferiores a 1mm, aplicar uma demão de IMPERNEUCE (FT 24.01).

Uma boa preparação da superfície a pintar ajuda a obter melhores acabamentos e a resolver certos problemas existentes.

Recomendamos a aplicação de uma demão de um dos seguintes primários:

- HYDRONEUCE PRIMÁRIO – Primário Acrílico Hydro (FT 01.02)
- PLIONEUCE PRIMÁRIO – Primário Anti-Salitre (FT 01.07)
- MULTINEUCE – Primário Acrílico Multi-Substratos (FT 01.01)
- NEUCEPLAD – Primário e Tinta 2 em 1 (FT 03.05)

APLICAÇÃO:

Agitar bem o produto até homogeneização completa.
A aplicação é feita à trincha, rolo ou pistola, em 2 a 3 demãos convenientemente diluídas.
Na pistola airless, recomenda-se a utilização de bicos entre 0,38 e 0,43 mm.

DILUIÇÃO:

1ª Demão	10%
Restantes	5%

RENDIMENTO:

10 a 14 m²/L por demão.
Variável consoante o tipo de suporte, e as condições de aplicação.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com água, logo após a aplicação.

PRECAUÇÕES:

Este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a [Ficha de Segurança](#) do produto é fundamental.

RECOMENDAÇÕES:

Temperatura de aplicação entre 5°C e 35°C e humidade relativa inferior a 80%.
Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho.
Garantir cura completa do filme (aguardar 28 dias) antes de se sujeitar a lavagens. A lavagem deverá ser efetuada de forma suave recorrendo a um pano macio, humedecido com detergentes neutros. Não utilizar detergentes abrasivos.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas. Consumir o produto por ordem cronológica de fornecimento.
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.
É fornecido em embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Nota a): O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A NEUCE não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.