

12.03 – NEUCEPRIMER OXI (Castanho/Preto)

CONSIDERAÇÕES:



Formulado com resinas alquídicas médias em óleo, e com pigmentos de óxido de ferro, este primário apresenta boas características de protecção anticorrosiva do ferro.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e boa aderência.
- Bom poder de cobertura e boa dureza.
- Boa resistência.
- Bom poder anticorrosivo.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,290 ± 0,10 (p/ cor preta)
- **Viscosidade**.....200 ± 30" Ford IV (20°C)
- **Cor**.....Castanha e preta.
- **Acabamento**.....Fosco.
- **Secagem superficial**.....± 1 hora.
- **Secagem profundidade**.....± 12 horas.
- **Sobrepintura**.....± 12 horas.
- **Lixagem**.....± 12 horas.
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**...^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/i) 500 g/l (2010). Este produto contém no máximo 456 g/l COV.

UTILIZAÇÃO:

Primário adequado à protecção anticorrosiva de estruturas de ferro, tais como portões, gradeamentos, etc, que fiquem expostas a ambientes pouco agressivos.
É um bom suporte para esmaltes de acabamento de raiz sintética.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Por vezes os defeitos peliculares das tintas são a consequência duma preparação deficiente da superfície.
Por isso, antes de iniciar a pintura, deve certificar-se que a superfície do ferro se encontra limpa, seca, isenta de ferrugem ou sujidade e desengordurada.
Quando o ferro apresenta ferrugem superficial (lascas) e ferrugem profunda (no poro) é conveniente efectuar uma acção conjunta do "REMOVEDOR DE FERRUGEM" e do "RECONVERSOR DE FERRUGEM" (ver Fichas Técnicas) no sentido de efectuar um tratamento químico eficiente.

APLICAÇÃO:

Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar.
É aplicado com trincha, rolo ou pistola, em uma só demão e em camada fina mas suficiente para cobrir a superfície (espessura recomendada 35 microns).

DILUIÇÃO: É feita com "DILUENTE 200", nas seguintes proporções aproximadamente:

Trincha.....5% a 10% (viscosidade ± 80" Ford IV)
Pistola.....10% a 15% (viscosidade ± 25" Ford IV)

RENDIMENTO: Em média 7 a 9 m²/litro, dependendo da forma de aplicação.

LIMPEZA DO MATERIAL: Com "DILUENTE 200" ou "DILUENTE CELULOSO", logo após aplicação

PRECAUÇÕES:

- Aplicar em locais com boa renovação de ar.
- Quando aplicado à pistola utilizar máscara.
- Produto inflamável. No caso de contacto com os olhos ou com a pele lavar abundantemente com água.
- Tóxico por inalação ou ingestão.

RECOMENDAÇÕES: Não aplicar o produto com temperaturas inferiores a 5 °C ou humidade ambiente elevada.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM: Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 5 e 20 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Directiva 2004/42/CE determina.