

13.01 – BETUME OLEOSO PARA MADEIRA

- CONSIDERAÇÕES:** Baseado numa mistura equilibrada de resinas alquídicas longas em óleo e óleos naturais, o “BETUME OLEOSO PARA MADEIRA”, está vocacionado para o nivelamento e enchimento de irregularidade na madeira.
- PROPRIEDADES:**
- Óptima aderência.
 - Bom enchimento e fácil lixagem.
 - Boa dureza após secagem.
- CARACTERÍSTICAS:**
- Densidade**.....1,820 ± 0,10
Viscosidade.....280 ± 25 Poises.(25°C)
Cor.....Branca amarelada.
Aspecto.....Pastoso
Secagem superficial.....4 a 6 horas.
Secagem profundidade.....± 24 horas.
Lixagem.....Ao fim de 24 horas
COV (compostos orgânicos voláteis)....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/g) 350 g/l (2010). Este produto contém no máximo 220 g/l COV.
- UTILIZAÇÃO:** O “BETUME OLEOSO PARA MADEIRA”, destina-se ao nivelamento e enchimento de irregularidades e orifícios da madeira. Por isso, é usado em construção civil no “emassamento” de portas, janelas, apainelados. Depois de bem seco e lixado este betume proporciona uma óptima superfície para aplicação de “NEUCECAPA- Sub Capa Universal” e esmalte de raiz sintética como acabamento.
- PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** As superfícies em madeira devem estar limpas, secas e convenientemente lixadas.
- APLICAÇÃO:** Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar de modo a que a pasta fique maleável. Aplica-se com espátula, sem diluição, na espessura desejada.
- DILUIÇÃO:** Com “DILUENTE SINTÉTICO” quando necessário.
- RENDIMENTO:** Variável, dependendo da espessura de camada.
- LIMPEZA DO MATERIAL:** Com “DILUENTE SINTÉTICO” logo após aplicação.

PRECAUÇÕES: No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água.

RECOMENDAÇÕES: Não aplicar em dias húmidos ou frios, nem sobre madeira "verde".

**ARMAZENAGEM
E
EMBALAGEM:** Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.
Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.
É fornecido em embalagens de 1 e 5 Kg.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Directiva 2004/42/CE determina.