

13.01 – BETÚN OLEOSO PARA MADERA

CONSIDERACIONES: Basado en una mistura equilibrada de resinas alquídicas largas en óleo y óleos naturales, el “BETÚN OLEOSO PARA MADERA”, está direccionado para el nivelado y llenado de irregularidades en la madera.

PROPIEDADES:

- Óptima adherencia.
- Buen llenado y fácil lijado.
- Buena dureza después de seco.

CARACTERÍSTICAS:

Densidad.....1,820 ± 0,10
Viscosidad.....280 ± 25 Poises.(25°C)
Color.....Blanco amarillado.
Aspecto.....Pastoso
Secado superficial.....4 a 6 horas.
Secado profundidad.....± 24 horas.
Lijado.....Al fin de 24 horas
COV (compuestos orgánicos volátiles)....^{a)} Valor limite UE para este producto cat. (A/g) 350 g/l (2010). Este producto contiene en lo máximo 220 g/l COV.

UTILIZACIÓN: El “BETÚN OLEOSO PARA MADERA”, se destina al nivelado e llenado de irregularidades y orificios de la madera. Por eso, es usado en construcción civil en el “amasamiento” de puertas, ventanas, apainelados. Después de bien seco y lijado, este betún proporciona una óptima superficie para aplicación de “NEUCECAPA- Sub Capa Universal” y esmalte de raíz sintética como acabamiento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Las superficies en madera deben estar limpias, secas y convenientemente lijadas.

APLICACIÓN: Homogeneizar bien el producto antes de aplicarlo de modo a que la pasta se quede maleable. Se aplica con espátula, sin dilución, en el espesor deseado.

DILUCIÓN: Con “DILUENTE SINTÉTICO” cuando necesario.

RENDIMIENTO: Variable, dependiendo del espesor de la camada.

LIMPIEZA DEL MATERIAL: Con “DILUENTE SINTÉTICO” inmediatamente a seguir a la aplicación.

PRECAUCIONES: En el caso de contacto con la piel o con los ojos lavar abundantemente con agua.

RECOMENDACIONES: No aplicar en días húmedos o fríos, ni sobre madera "verde".

**ALMACENAMIENTO
Y
EMBALAJE:** Se deben conservar los embalajes debidamente cerrados, en condiciones ambientales de temperatura y humedad amenas, y gastar el producto por orden cronológica de entrega. Utilizar, preferiblemente, hasta 1 años después de la fecha de fabrico, pudiendo ser utilizado después de esa fecha, desde que, se verifique una fácil homogeneización del producto. Se entrega en embalajes de 1 y 5 Kg.

Nota a) El valor de COV anterior se refiere al producto listo para su uso, de conformidad con las características técnicas recomendadas por nosotros. No somos responsables por otras mezclas hechas al producto. Llamamos la atención especial a todos nuestros agentes para la responsabilidad que tienen por no respetar lo que determina la Directiva 2004/42/CE.