

44.02 – EUROTEx – Pintura Arenada Blanca

CONSIDERACIONES:

Formulada con copolímeros acrílicos, esta pintura está indicada para pintar interiores y exteriores, permitiendo un acabado texturado de relevo medio.



PROPIEDADES:

- Fácil aplicación, buena adherencia.
- Buena blancura y cobertura.
- Disimula imperfecciones del yeso y encubre fisuras.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidad**..... 1.715 ± 0.10 (p/ color blanco)
- **Viscosidad**..... 210 ± 25 Poises (25°C)
- **Color**..... Blanco.
- **Acabado**.....Texturado, de relevo medio no agresivo y mate.
- **Secado táctil**..... ± 1 hora
- **Secado en profundidad**..... ± 24 horas
- **Contenido CIT/MIT**..... <15 ppm
- **COV (compuestos orgánicos volátiles)**.... ^{a)} Valor limite UE para este producto cat. (A/g) 30 g/l (2010). Este producto contiene en lo máximo 11 g/l COV.

UTILIZACIÓN:

Destinada al acabado de paredes interiores y exteriores, siempre que se pretenda encubrir defectos superficiales del soporte y simultáneamente conferir un aspecto texturado, de relevo medio pero no agresivo en el color blanco.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia, seca, dura, libre de suciedad, de polvo y de eflorescencias alcalinas o musgos, antes de iniciar la aplicación.

En repinturas, cepillar bien las paredes de modo a ser eliminados residuos de pintura vieja mal adheridos, se la superficie presentar zonas dañadas, aplicar una camada de “IMPERNEUCE”.

APLICACIÓN:

Homogenizar bien el producto antes de aplicarlo.

Es aplicado con rodillo alveolado o cepillo, en una única capa sin dilución.

En la aplicación con rollo, la finalización del acabado texturado debe ser hecha de abajo para arriba.

Como capa de aislamiento se podrá aplicar:

- Una camada de “PLIONEUCE IMPRIMACIÓN” – Sin dilución (siempre que el yeso nuevo presente señales de

alcalinidad o salitre o todavía en las repinturas como promotor de adherencia y de protección).

- Una camada de “HYDRONEUCE IMPRIMACIÓN” - Sin dilución.
- Una camada de “AQUANEUCE – Imprimación Acrílica Acuosa Blanca” - Sin dilución.

Para obtenerse un mejor acabado, al nivel del relevo, se recomienda aplicar una capa de “EUROTEX” diluido con agua, a la cual se llama “frotis” después de la aplicación de la imprimación.

DILUCIÓN: Es hecha con agua, se necesario, en cantidades bastante pequeñas.

RENDIMIENTO: En promedio 1 a 1.5 m²/litro y por camada, dependiendo de la absorción del yeso.
Para el frotis, el rendimiento es de ± 4 m²/litro e por camada.

LIMPEZA DEL MATERIAL: Con agua, inmediatamente después de la aplicación.

PRECAUCIONES: Este producto no es irritante ni presenta riesgo de causar sensibilización en contacto con la piel.. Aunque no presente riesgos para la salud, es aconsejable mantener fuera del alcance de los niños. Para más información, consultar la **Ficha de Seguridad** del producto es fundamental.

RECOMENDACIONES: No pintar con temperaturas inferiores a 5°C, ni con el tiempo lluvioso.

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE: Se deben conservar los embalajes debidamente cerrados, en condiciones ambientales de temperatura y humedad amenas, y gastar el producto por orden cronológica de entrega.
Utilizarlo, preferiblemente, hasta 2 años después de la fecha de fabricación, y puede utilizarse después de esa fecha, siempre que, se verifique una fácil homogeneidad del producto.
Se entrega en embalajes de 5 y 15 litros.

Nota a): el valor de COV anterior se refiere al producto listo para su uso, de conformidad con las características técnicas recomendadas por nosotros. No somos responsables por otras mezclas hechas al producto. Llamamos la atención especial a todos nuestros agentes para la responsabilidad que tienen por no respetar lo que determina la Directiva 2004/42/CE.