

44.02 – EUROTEx – Peinture Sablée Blanche

CONSIDÉRATIONS:



Formulée avec des copolymères acryliques, cette peinture est indiquée pour la peinture des parois intérieures et extérieures, permettant une finition texturée avec un relief moyen.

PROPRIÉTÉS :

- Application facile et bonne adhérence.
- Bonne blancheur et couverture.
- Dissimule les imperfections du crépi et cache les fissures.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Densité**.....1,715 ± 0,10 (pour le blanc)
- **Viscosité**.....210 ± 25 Poises (25°C)
- **Couleur**.....Blanc
- **Finition**.....Texturé, avec un relief moyen, non agressif et mat
- **Séchage au toucher**.....± 1 heure
- **Séchage en profondeur**.....± 24 heures
- **Teneur en CIT/MIT**.....< 15 ppm.
- **COV (composants organiques volatils)**....^{a)} Valeur limite UE pour ce produit, cat. (A/c) 40 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 11 g/l COV.

UTILISATION :

Indiquée pour les finitions des parois intérieures et extérieures, toujours qu'il se prétende cacher les défauts superficiels du support et lui conférer simultanément un aspect texturé au relief moyen mais non agressif et de couleur blanche.

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

La surface doit être propre, sèche, dure, sans saletés, poussières et efflorescences alcalines ou "moisissures" avant l'application. En cas de repeintures, bien brosser les parois de façon à éliminer des restes de vieilles peintures mal adhérentes; si la surface présente des zones endommagées ou même "farinées", appliquer une couche d'"IMPERNEUCE".

APPLICATION :

Homogénéiser bien le produit avant de l'appliquer. L'application est faite avec un rouleau alvéolé ou une brosse en une seule couche, sans dilution. En cas d'application avec le rouleau, la fin de la finition texturée devra être faite de bas en haut.

Comme couches d'isollements, peuvent être appliqués :

- Une couche de "PLIONEUCE PRIMAIRE" – Sans dilution (toujours que le crépi neuf présente des signes d'alcalinité ou salpêtre, ou encore en cas de repeintures

comme promotrices d'adhérence et de protection).

- Une couche de "HYDRONEUCE PRIMAIRE" – Sans dilution.
- Une couche de "AQUANEUCE – PRIMAIRE ACRYLIQUE AQUEUX BLANC" – Sans dilution.

Pour obtenir une meilleure finition, au niveau du relief, nous conseillons l'application d'une couche d'"EUROTEX" dilué avec de l'eau, à laquelle nous donnons le nom de "frottage", après l'application du primaire.

DILUTION :

Avec de l'eau, si nécessaire, en petites quantités.

RENDEMENT :

En moyenne et par couche 1 à 1,5 m²/litre, dépendant de l'absorption du crépi.

Pour le "frottage", le rendement est de ± de 4 m²/litre et par couche.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL:

Avec de l'eau, juste après l'application.

PRÉCAUTIONS :

Ce produit n'est pas irritant, ni ne présente de risque de sensibilisation en contact avec la peau, Même s'il ne présente pas de risques pour la santé, il est conseillé de le maintenir hors de la portée des enfants. Pour plus d'informations, la consultation de la **Fiche de Sécurité** du produit est fondamentale.

RECOMMANDATIONS : Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ni par un temps pluvieux.

STOCKAGE ET EMBALLAGE:

Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d'approvisionnement.

L'utiliser, de préférence, jusqu'à 2 ans après la date de fabrication, pouvant être utilisé après cette date, à partir du moment qu'une homogénéisation facile du produit puisse se vérifier.

Il est fourni en emballages de 5lt et 15 litres.

Note a) : La valeur du COV précédemment mentionné dit respect au produit prêt à être utiliser, conformément aux caractéristiques techniques par nous recommandées. Nous ne nous responsabilisons pas pour d'autres mélanges faits au produit. Nous attirons spécialement l'attention à tous nos agents pour la responsabilité qu'ils encourent en ne respectant pas ce que la Directive 2004/42/CE détermine.