


S16 –NEUCEÁQUA - Barniz Acrílico Acuoso

CONSIDERACIONES:



Barniz acuoso de raíz acrílica, micro poroso, permitiendo así que la madera “respire” evitando el descasque, fácil aplicación, recomendado para el embarnizado de maderas tanto en el exterior como en el interior, protegiéndolas contra la humedad, intemperie y acción de los rayos UV de la luz solar.
No recomendado para pavimentos.

PROPIEDADES:

- Excelente durabilidad en el exterior.
- Ausencia de olor.
- Buena flexibilidad.
- Buenas propiedades preventivas contra hongos de la madera.
- Diluido con agua.
- Secado rápido.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidad**..... 1,030 ± 0,10
- **Viscosidad** 51 – 69 Ku (25 °C)
- **Color**..... Emblanquecido
- **Acabado**..... Transparente, brillante, medio brillo y fusco.
- **Secado superficial**..... 1 a 3 horas
- **Intervalo entre capas**..... 8 a 10 horas
- **COV (compuestos orgánicos volátiles)**...^{a)} Valor limite UE para este producto cat. (A/e) 130 g/l (2010). Este producto contiene en lo máximo 32 g/l.
- **Clasificación “Calidad del aire interior” según la Reglamentación Francesa y la norma EN ISO 16000... A+ (LQAI.MC.39/18)**

UTILIZACIÓN:

NEUCEAQUA es recomendado para el embarnizado de maderas exteriores e interiores, en las más diversas situaciones en construcción civil (puertas, ventanas, cercas de madera, alpendres, etc.) y también para equipamiento de jardín. Excelente sustituto de los barnices tradicionales.

Puede todavía ser utilizado como barniz de refuerzo, cuando aplicado sobre “WOODNEUCE”, confiriéndole un acabado con más o menos brillo consonante el grado de brillo utilizado y mayor durabilidad.

Es aconsejado tanto para maderas nuevas como para maderas ya embarnizadas o pintadas anteriormente.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Para el embarnizado, la madera debe estar seca, limpia y libre de polvo, grasas y otros contaminantes.

Lijar convenientemente con una lija de grano medio debiendo esta operación de lijado ser hecha en el sentido de las fibras. Remover todos los vestigios de cera en maderas anteriormente enceradas.

En el caso de maderas con barniz o pintura degradada, asegurar su total remoción, raspando cuidadosamente la madera, procediendo en seguida a su lijado y limpieza antes de se embarnizar.

APLICACIÓN:

Agitar bien el producto antes de aplicarlo y asegurar su homogeneidad durante la aplicación.

Aplicar el producto con temperaturas superiores a 5 °C o humedad del soporte inferior a 15%, en locales bien ventilados.

Aplicar 2 o 3 capas con brocha sin dilución, pudiendo hacer un ligero lijado con lija de grano fino entre las capas.

Para manutención, al fin de 24 meses, lijar suavemente la madera y aplicar una capa.

DILUCIÓN:

El “NEUCEÁQUA” es entregue listo a aplicar.

RENDIMIENTO:

Un promedio, por capa, de 13 a 15 m²/litro, dependiendo de la porosidad de la madera.

LIMPIEZA DEL MATERIAL:

Con agua, inmediatamente a seguir a la aplicación.

PRECAUCIONES:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No tirar los residuos para las alcantarillas.
- Evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes y lentes de protección.
- Para más informaciones, consulte la Ficha de Seguridad del producto.

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE:

Se deben conservar los embalajes debidamente cerrados, en condiciones ambientales de temperatura y humedad amenas, y gastar el producto por orden cronológica de entrega.

Utilizarlo, preferiblemente, hasta 1 año después de la fecha de fabricación.

Se entrega en embalajes de 0.75 y 4 litros.

Nota a): el valor de COV anterior se refiere al producto listo para su uso, de conformidad con las características técnicas recomendadas por nosotros. No somos responsables por otras mezclas hechas al producto. Llamamos la atención especial a todos nuestros agentes para la responsabilidad que tienen por no respetar lo que determina la Directiva 2004/42/CE.