

U15 – NEUCEGLUE 30 – Mortier de Revêtement d'Effet Sablé

CONSIDERATIONS:



NEUCEGLUE 30, est formulé à base de copolymères spéciaux de base aqueuse, de charges et agrégats sélectionnés, qui fournissent une très bonne liaison avec le ciment et les additifs qui confèrent une bonne adhérence au support.

Le mortier d'aspect sablé qui s'obtient quand on mélange **NEUCEGLUE 30** dans les bonnes proportions avec le ciment Portland, présente d'excellentes caractéristiques au niveau de l'adhésion, résistance aux substances alcalines, offrant de bonnes conditions pour l'application de la peinture finale.

PROPRIETES:

“**NEUCEGLUE 30**” confère aux mortiers:

- Excellente résistance à l'alcalinité.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Bonne étanchéité et flexibilité.
- Aspect sablé.
- Grande capacité d'adhérer au support

CARACTERISTIQUES:

- **Densité**.....1,600±0,10
- **Aspect**.....Texturé et laiteux.
- **Séchage total du composant**
 - ❖ **Pour le repositionnement de la couche**..... 12-24 heures
 - ❖ **Pour la repeinture de la finition finale**.....3 jours min.
- **COV (composants organiques volatils)**....^{a)} Valeur limite UE pour ce produit, cat. (A/g) 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 8 g/l COV.

UTILISATION:

Le mortier fait avec "NEUCEGLUE 30" et le ciment dans des proportions adéquates, est destiné à:

- Revêtir une couche de Neuceglue FB ou Neuceglue 100, le système NEUCETHERM, système d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS), quand il est nécessaire lui donner un aspect sablé pour appliquer une peinture acrylique.
- Dans la couverture de surfaces d'adhésion difficile.
- Comme couche finale de sablé fin et comme régulateur de gros crépi.

- PREPARATION DE LA SUPERFICIE:** Les surfaces doivent être homogènes, sèches, sans poussières, graisses et particules non adhérentes.
Les supports ne doivent pas présenter des ondulations ou irrégularités supérieures à 1 cm. Dans ce cas procéder à sa régularisation de manière à obtenir une surface, la plus plane possible.
- PRÉPARATION DU MORTIER :** Mélanger mécaniquement 100 parts de NEUCEGLUE 30 (comme il est fourni) avec 30 parts de ciment Portland jusqu'à obtenir un mortier parfaitement homogène.
Utiliser ce dernier pendant les 3heures suivantes.
- 25 kg **NEUCEGLUE 30** : 7.5 kg ciment Portland
- MODE D'APPLICATION:** Après le séchage (12 à 24 heures) du NEUCEGLUE FB ou du NEUCEGLUE100, appliquer avec la spatule en inox une fine couche de NEUCEGLUE 30.
Procéder à la finition décorative après 3 jours de séchage minimum. En commençant par l'application du primaire, NEUCETHERM PRIMAIRE, et comme peinture finale utiliser NEUCEGOLD - Peinture Acrylique Pure.
Les applications restantes sont faites selon les méthodes traditionnelles, à la cuillère et à la spatule.
- RENDEMENT: (du composant)** 1.3 à 1.5kg/m2 dépendant des conditions du support.
- NETTOYAGE DU MATERIEL:** Avec de l'eau, immédiatement après l'application.
- RECOMANDATIONS D'UTILISATION:**
- Température d'application: 5°C à 30°C.
 - Ne pas appliquer par temps pluvieux ou très chaud, avec des vents forts, sur des supports gelés ou en dégel.
 - Ne pas appliquer sur des supports friables ou peu résistants.
 - Ne pas appliquer sur des supports horizontaux ou avec une inclinaison inférieure à 45°.
 - L'isolation ne doit pas revêtir les joints de dilatation ou zones de ventilation.
 - Protéger les zones supérieures des panneaux des façades, de manière à éviter les infiltrations.
- PRÉCAUTIONS:** Même si "NEUCEGLUE 30" ne présente pas de risques pour la santé, que ce soit dans son état naturel ou mélangé avec du ciment, il est conseillé de le maintenir hors de la portée des enfants.
Pour plus d'informations, la consultation de la **Fiche de Sécurité** du produit est fondamentale.

**STOCKAGE
ET EMBALLAGE:**

Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d’approvisionnement.
L’utiliser, de préférence, jusqu’à 1 an après la date de fabrication.
Fourni dans des emballages de 25 kg.

- Note a) : La valeur de COV précédemment mentionné dit respect au produit prêt à utiliser, conformément aux caractéristiques techniques par nous recommandées. Nous ne nous responsabilisons pas pour d’autres mélanges faits au produit. Nous appelons la spéciale attention à tous les nos agents pour la responsabilité qui encourent à ne pas respecter ce que la Directive 2004/42/CE détermine.