

U27 –NEUCECLEAR PRIMER (IMPRIMACIÓN SUPERFICIES VIDRIADAS)

CONSIDERACIONES: Este producto es una imprimación incolora mono componente, que permite mejorar la adherencia de los barnices NEUCECLEAR sobre superficies vidriadas.

PROPIEDADES: La película, después de seca, presenta las siguientes propiedades:

- Fácil de aplicar
- Incolora
- Buna adherencia.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidad**.....0.800 ± 0,05
- **Color**.....Incoloro.
- **Secado superficial**.....± 30 min.
- **Secado para repintura**.....± 2 horas.

UTILIZACIÓN: Esta imprimación encuentra su campo de aplicación cuando se pretende mantener el aspecto de la superficie a tratar.
Es especialmente recomendado para la promoción de la adherencia de los barnices NEUCECLEAR sobre superficies vidriadas, tales como: cerámica vidriada, ladrillo de vidrio, piedra pulida y vidrio.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar bien limpia y seca, libre de oxidados, grasas u otros contaminantes.

APLICACIÓN: Deberá ser embebido un paño limpio con NEUCECLEAR PRIMER y frotado en toda la superficie, dejar actuar durante 2 horas.
Durante la aplicación deberá ser garantido que toda la superficie es frotada con el producto. El paño debe tener un tamaño adecuado al área que se va tratar, y deberá ser mudado con frecuencia.

DILUCIÓN: El producto es entregue listo a aplicar.

RENDIMIENTO: Un promedio y por capa de 18 m²/litro, dependiendo de la absorción de la superficie.

LIMPIEZA DEL MATERIAL:

Con “DILUENTE POLIURETANO” o con “DILUENTE CELULOSO” inmediatamente a seguir a la aplicación.

PRECAUCIONES:

- Aplicar en locales con buena renovación del aire.
- Producto inflamable. En el caso de contacto con los ojos o con la piel lavar abundantemente con agua.
- Tóxico por inhalación o ingestión.

RECOMENDACIONES: No aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5°C.

**ALMACENAMIENTO
Y
EMBALAJE:**

Se deben conservar los embalajes debidamente cerrados, en condiciones ambientales de temperatura y humedad amenas, y gastar el producto por orden cronológica de entrega. Utilizarlo, preferiblemente, hasta 1 año después de la fecha de fabricación, pudiendo ser utilizado después de esa fecha, desde que, se verifique una fácil homogeneización del producto. Es entregue en embalajes de 1, 5 y 20 litros.