

U50 – MICRONEUCE SV100 - STUCCO VENEZIANO (Mono)
Mortier de revêtement décoratif classique avec effet marbre

CONSIDERATIONS:



MICRONEUCE SV100 - STUCCO VENEZIANO est un revêtement hautement décoratif lisse avec un aspect naturel de marbre, à base de résines acryliques de grande qualité, charges, pigments et additifs de dernière génération.

Idéal pour la rénovation de revêtements de murs intérieurs dans des établissements commerciaux, bureaux, hôtels, salles d'exposition, maisons particulières, etc., où il est souhaité une finition hétérogène et lisse avec un effet décoratif de marbre, du type Stuc vénitien.

PROPRIÉTÉS:

“**MICRONEUCE STUCCO VENEZIANO**” est:

- Application facile (Mono composant)
- Grande capacité d'adhérence au support
- Bonne flexibilité
- Excellente dureté
- Résistant à la saleté
- Peut être poli ou lustré avec une taloche

COULEURS:

Disponible dans une grande variété de couleurs. **Consulter le catalogue des couleurs.**

La disponibilité des couleurs associée à l'inspiration de l'applicateur permet d'obtenir une grande diversité de dessins, aspects chromatiques et compositions artistiques.

CARACTERISTIQUES:

- **Densité** 1,5 ± 0,10
- **Viscosité** Pâteux
- **Teneur en Solides**..... 69%
- **Finition** Satinée - Brillante
- **Couleur**..... Couleurs du catalogue et autres (sur demande)
- **Temps d'attente entre les couches**..... 2 heures (minimum)
- **Séchage final** 24 Heures
- **Durcissement total**..... après 30 jours
- **COV's** Valeur limite UE pour ce produit (sous-cat. A/K): 100g/L (2010). Ce produit contient au maximum 19 g/L de COV.

Note: Résultats obtenus dans des conditions standard. Ces mesures de temps peuvent changer selon la température d'application (c'est-à-dire, augmenter avec des températures faibles et baisser avec des températures élevées).

UTILISATION: **MICRONEUCE SV100 - STUCCO VENEZIANO** est versatile et de manipulation facile. Ce système est la solution idéale pour la décoration intérieure d'établissements commerciaux, bureaux, hôtels, salles d'exposition, maisons particulières, offrant une finition polie avec un effet décoratif de marbre, du type Stuc vénitien. Est résistant à la saleté et facile de nettoyer.

PREPARATION DE LA SURFACE: Le support doit être résistant, stable, plat, propre et sec. Éliminer les saillies et les surépaisseurs, zones friables et peu résistantes, ainsi que tout type de revêtement organique ou peu absorbant. Doit être uniforme et légèrement absorbant pour pouvoir être peint (de préférence en blanc ou avec une couleur de fond adéquate à la tonalité prétendue) et poncé avec un papier abrasif de grain 180. Vérifier toujours le degré d'adhésion sur les supports poncés, peints, murs avec du revêtement céramique, crépi poudreux et béton. Dans ces cas, nous conseillons l'application d'une couche d'**IMPERNEUCE**, mélangée avec du ciment dans les proportions appropriées. Laisser sécher 24 à 48 heures.

PRÉPARATION DU PRODUIT: Produit prêt à l'emploi. Lorsque la teinte de la couleur est réalisée dans le système BIG MIX, le colorant doit être mélangé mécaniquement avec le produit.

CONDITIONS D'APPLICATION: La constitution et la planimétrie superficielle du support sont importantes pour la décoration souhaitée. Après analyse du support et préparation des surfaces, procéder à l'application de **MICRONEUCE SV100 - STUCCO VENEZIANO** suivant la technique classique d'application de stuc vénitien. Suggestion d'Application: Appliquer la première couche de forme irrégulière avec une truelle d'acier inoxydable. Ensuite, combler les espaces vides dans la direction opposée à l'application précédente. Laisser sécher près de 2 heures. Une fois passé ce temps, la surface doit être poncée avec du papier abrasif de grain 400. Éliminer la poussière formée et appliquer avec une truelle d'acier inoxydable, de fines couches de **MICRONEUCE SV100 - STUCCO VENEZIANO**, avec un effet irrégulier (la taille et distance peuvent varier entre elles, selon la convenance). Après 2 heures de temps de séchage, combler les espaces vides dans la direction opposée à l'application précédente. La taille de la truelle, le nombre d'applications et l'éventuelle combinaison de couleurs détermineront l'effet final souhaité.

Laisser sécher 2 heures et polir toute la surface avec une spatule, exerçant une légère pression afin d'obtenir une brillance et dureté superficielle.

Pour protéger le stuc des égratignures et de la saleté, uniformiser la luminosité et rehausser la couleur, il faut à nouveau poncer la surface avec un papier abrasif de grain 400 et après nettoyer, appliquer NEUCEWAX SV150 en des couches fines et croisées. Une fois la surface sèche (après environ 2 heures), polir avec un tissu en coton. Avant de polir, il est très important de vérifier que le film soit bien sec et non collant. Pour obtenir plus de brillance et d'effet sur la couleur, 2 à 3 couches de cette cire peuvent être appliquées.

RENDEMENT: 0,8-1 Kg/m² par couche, en fonction des conditions du support et du résultat final prétendu.

NETTOYAGE DU MATERIEL: Avec de l'eau, immédiatement après l'application.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION: Température d'application: 5°C à 30°C.
Ne pas appliquer sur des supports friables ou peu résistants.
Ce produit est de nettoyage facile après 28 jours, avec l'application du système de protection **NEUCEWAX SV150**.

PRÉCAUTIONS: "MICRONEUCE SV100 - STUCCO VENEZIANO" ne présente pas de risques pour la santé. Il est conseillé de le maintenir hors de la portée des enfants.
Pour plus d'informations, la consultation de la **Fiche de Sécurité** du produit est fondamentale.

STOCKAGE ET EMBALLAGE: Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d'approvisionnement.
L'utiliser, de préférence, jusqu'à 1 an après la date de fabrication.
Il est fourni en emballages de 5 et 25Kg.