

## W3 - NEUCEDECK – Huile protecteur pour decks

### CONSIDERATIONS:



Parfaite pour toutes les surfaces en bois exposées au temps ; **NEUCEDECK** est une huile de haute pénétration en profondeur, hydro-répulsive et praticable, formulée avec des copolymères en émulsion avec de l'eau à base d'huile de lin, ce qui améliore et protège la beauté naturelle du bois.

De faible odeur, **NEUCEDECK** protège contre l'action des agents atmosphériques intenses, contre l'action des rayons UV, les champignons et les algues, et évite la déformation et la fissuration causées par la sécheresse excessive du bois.

Application facile, avec une finition mate, ne forme pas de film, donc ne casse pas et ne pèle pas, est facile d'être entretenu et restauré, est une solution polyvalente pour toutes les situations dans lesquelles une excellente protection est nécessaire.

### PROPRIÉTÉS:

- Facilité d'application.
- Pénètre en profondeur dans le bois.
- Bonne imperméabilité.
- Ne forme pas de film.
- Facile d'entretien.
- Bonnes propriétés de prévention contre les moisissures du bois.
- Résistance aux U.V.
- Praticable.

### CARACTERISTIQUES:

- **Densité**..... 0.996 ± 0.05
- **Viscosité**..... 15 ± 2" Ford IV (20°C)
- **Aspect** ..... Laiteux
- **Finition**..... Incolore mate
- **Séchage au toucher**..... 30 min
- **Séchage entre couches** ..... 2 heures
- **Séchage p/ être praticable**..... 24 heures
- **COV (composés organiques volatils)**...<sup>a)</sup> Valeur limite UE pour ce produit, cat. (A/f) 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 7.0 g/l COV.

### UTILISATION:

Grâce ses qualités, **NEUCEDECK** est spécialement recommandé pour la protection et la manutention de decks en bois.

Nous le conseillons aussi bien pour le bois neuf comme pour le bois déjà verni ou peint, dans les situations les plus diverses comme des portes, fenêtres, meubles de jardin, etc.

- PREPARATION DE LA SURFACE :** Généralement le bois doit être sec, propre et exempt de poussières, graisses et autres contaminants.  
Poncer convenablement avec du papier de verre de grain moyen, cette opération devant se faire dans le sens des fibres.  
Enlevez toute trace de cire sur le bois ciré précédemment.  
Dans le cas de bois avec du vernis ou avec de la peinture dégradée, assurer son élimination, raclant avec précaution le bois, puis procéder à son ponçage et nettoyage, de manière à garantir la correcte pénétration de l'huile.
- APPLICATION :** Agiter jusqu'à homogénéisation complète du produit avant d'appliquer.  
Appliquer **NEUCEDECK** à la truelle dans le sens de la veine du bois, jusqu'à saturation de celle-ci, le nombre de couches nécessaires dépendent du type de bois et de son pourcentage d'humidité. Normalement sont appliquées 2 à 3 couches.  
Au bout de 30 à 45 minutes de la dernière application, éliminer tout l'huile excédent avec un chiffon sec et doux.  
Laisser sécher le sol en deck pendant au moins 24 heures avant de marcher dessus.  
Faire une manutention annuelle en appliquant 1 à 2 couches de **NEUCEDECK** sur la surface convenablement propre.
- DILUTION:** **NEUCEDECK** est fourni prêt à l'emploi.  
Cependant peut être dilué entre 5-10% avec de l'eau, pour le cas des bois de très faible porosité.
- RENDEMENT:** En moyenne et par couche de 10 à 12 m<sup>2</sup>/litre, dépendant de la porosité du bois et des conditions d'application.
- NETTOYAGE DU MATERIEL:** Avec de l'eau, juste après l'application.
- PRECAUTIONS:**
- Maintenir hors de la portée des enfants.
  - Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
  - Pour plus d'informations consulter la **Fiche Technique** du produit.
- RECOMMANDATIONS:** Appliquer le produit avec des températures supérieures à 5°C ou avec l'humidité du support inférieure à 15%. Ne pas appliquer le produit avec la probabilité d'arrivée de pluies dans les prochaines 24 heures.  
Le période de temps pour la manutention du bois, peut être conditionné par le type de bois et par le type d'exposition auquel il est sujet.

**STOCKAGE  
ET EMBALLAGE:**

Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d’approvisionnement.

L’utiliser, de préférence, jusqu’à 1 an après la date de fabrication, pouvant être utilisé après cette date, à partir du moment qu’une homogénéisation facile du produit puisse se vérifier.

Fourni en emballages de 0,75 et 4 litres.

- Note a) : La valeur de COV précédemment mentionné dit respect au produit prêt à utiliser, conformément aux caractéristiques techniques par nous recommandées. Nous ne nous responsabilisons pas pour d’autres mélanges faits au produit. Nous appelons la spéciale attention à tous les nos agents pour la responsabilité qui encourent à ne pas respecter ce que la Directive 2004/42/CE détermine.