

NEUCEMARMORINO | Revestimento Marmorizado

Revestimento mineral natural para exteriores e interiores, à base de cal apagada, baseado em emulsão aquosa constituído com grãos, pó e cargas minerais especialmente selecionadas e calibradas de mármore pigmentos minerais granulometria e agentes específicos.

Nesta linha de revestimento consegue-se vários tipos de acabamento: Neucemarmorino Clássico e Neucemarmorino Fino 0,5

Ideal para a renovação de espaços ou obras novas, em betão, cimento, gesso, madeira, elementos cerâmicos e metal, onde se pretende um acabamento heterogéneo de paredes em zonas interior ou exterior.

PROPRIEDADES:

- Revestimento contínuo, decorativo sem juntas
- Revestimento interior e exterior
- Excelente resistência a alcalinidade
- Alta resistência mecânica
- Hidrofugo
- Boa resistência a fungos e algas
- Elevada permeabilidade ao vapor de água
- Elevada resistência à intempérie
- Disfarça imperfeições do suporte
- Alguma flexibilidade
- Elevado valor estético
- Grande durabilidade

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Densidade	1,830 ± 0,10 (p/ cor branca)
Cor	Branca e outras
Acabamento	Textura fina
Secagem superficial	± 4 a 6 horas
Secagem profundidade	± 24 horas
COV (compostos orgânicos voláteis) ^{a)}	Valor limite UE para este produto (cat.A/a):30 g/l Este produto contém no máximo 21 g/l COV

UTILIZAÇÃO:

NEUCEMARMORINO, adequado para revestir/ decorar em continuo elementos de betão, cimento, gesso, madeira, cerâmicos e metal, na horizontal, com apenas uma espessura de 1-2 mm. Versátil e de fácil manuseamento, este revestimento constitui a solução ideal para a decoração de hotéis, museus, palacios, lojas, escritórios, moradias, etc, em espaços exteriores e interiores, como sendo, cozinhas, salas, quartos, móveis, etc..
Possibilita bonitos acabamentos numa vasta gama de cores.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

O suporte tem de estar resistente, estável, plano, limpo e seco. No caso do suporte sem em reboco novo deve estar limpo, seco, duro, isento de sujidade, de poeiras e de eflorações alcalinas ou “musgos”, antes de se iniciar a aplicação.

Verificar sempre o grau de aderência sobre suportes decapados, suportes pintados, suportes com elementos ceramicos, ladrilhos, betão e no caso dos mesmos não se encontrarem devidamente preparados com os requisitos necessários de aderência sugerimos aplicar uma demão do produto IMPERNEUCE (ref.24.01), misturado nas devidas proporções com cimento.

Em suportes com irregularidades superficiais aplicar Microneuce – Argamassa de base RAE (ref.19.04), devidamente armado com rede de fibra de 80 gramas.

Paredes com fungos e algas devem ser tratadas com aplicação de Solução Desinfestante (ref.10.03)

ISOLAMENTO DA SUPERFÍCIE:

Uma escolha criteriosa da 1ª demão (isolamento) ajuda a obter melhores acabamentos e a resolver certos problemas existentes na superfície a pintar.

Recomendamos como isolamentos especiais:

- Uma demão “NEUCEMARMORINO PRIMÁRIO” – Sem diluição

MODO DE APLICAÇÃO:

Mexer bem o produto antes de o aplicar.

A constituição e planimetria superficial do suporte são importantes para a decoração desejada. Depois de se analisar o suporte e de preparar a sua superfícies, proceder á aplicação de uma demão do NEUCEMARMORINO PRIMÁRIO e deixar secar entre 6 a 8 horas, através de um rolo, após a sua secagem proceder á aplicação de uma camada do NEUCEMARMORINO com uma palustra de aço inox e deixar secar 12 a 24 horas.

Após a secagem poderá ser aplicado o NEUCESEALING FLOOR FINISH PU de forma a selar o Revestimento no brilho desejado (Brilhante, Acetinado, Mate).

DILUIÇÃO:

Sem diluição

RENDIMENTO:

Variável consoante o tipo de suporte, e as condições de aplicação.
Em média 1,6 a 2,0 Kg / m2

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com água, logo após a aplicação.

PRECAUÇÕES:

Este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a [Ficha de Segurança](#) do produto é fundamental.

RECOMENDAÇÕES:

Não aplicar sobre suportes muito quentes por exposição solar.

Temperatura de aplicação entre 5°C e 35°C, humidade relativa inferior a 80%.

Garantir cura completa do filme (aguardar 28 dias) antes de se sujeitar a lavagens. A lavagem deverá ser efetuada de forma suave recorrendo a um pano macio, humedecido com detergentes neutros. Não utilizar detergentes abrasivos.

**ARMAZENAGEM E
EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 25 Kg.

Nota a): O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A NEUCE não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.