

37.01 – NEUCEMOB BP 510

Betume poliuretano – 2 Componentes (Betume Poliéster Pistolável)

CONSIDERAÇÕES: Baseado em resinas de poliéster, este produto, pelas suas características de enchimento, nivelamento e endurecimento permite colmatar irregularidade da madeira. ^{a)}

PROPRIEDADES:

- Rápida secagem, endurecendo em qualquer espessura.
- Bom enchimento.
- Ótima dureza e resistência mecânica.
- Fácil lixagem.
- Elimina imperfeições da madeira.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade da solução base**.....1,600 ± 0,10
- **Viscosidade da solução base**.....85-115Ku (25°C)
- **Cor**.....Branca.
- **Secagem superficial**.....± 30 minutos.
- **Secagem profundidade**.....± 4 horas.
- **Lixagem**.....Ao fim de 4 a 6 horas.
 - **COV (Betume)** <394 g/l
 - **COV (Endurecedor)**<864 g/l
 - **COV (Dil. Poliéster)** <880 g/l

UTILIZAÇÃO: É utilizado para regularizar a superfície da madeira quando esta se encontra com imperfeições e se pretende um acabamento perfeitamente liso “TIPO LACADO”.
É um ótimo suporte de todos os acabamentos a esmalte poliuretano, sendo muito utilizado como 1ª demão em mobiliário de madeira ou na lacagem de portas, janelas, rodapés, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: A superfície da madeira deve estar bem limpa, seca, e devidamente lixada.

PREPARAÇÃO DA MISTURA: O “NEUCEMOB BP 510” é constituído por dois componentes o “BETUME BASE” e o “ENDURECEDOR” que devem ser intimamente misturados, minutos antes da aplicação e nas seguintes proporções:

PROPORÇÃO DA MISTURA: (5:1)

Betume Base.....100 Partes em Peso.
Endurecedor p/ Betume.....20 Partes em Peso.

Depois de misturados, diluir convenientemente a mistura (no caso de aplicação à pistola).
Aplicar de imediato uma vez que o tempo de vida da mistura é curto.

TEMPO DE VIDA DA MISTURA: Os dois componentes depois de misturados, reagem rapidamente, obtendo-se o endurecimento da mistura ao fim de 20 a 30 minutos. Por isso e para evitar desperdícios, deve preparar-se, somente, uma quantidade de mistura a utilizar neste intervalo de tempo.

APLICAÇÃO: A aplicação é feita com pistola convencional (preferencialmente) ou com trincha, em uma só demão (quando a madeira apresenta pequenas irregularidade), convenientemente diluída. No caso de irregularidade maiores, poderá ser necessária uma 2ª demão, aplicada passadas 2 horas sobre a 1ª demão.

DILUIÇÃO: Com “DILUENTE POLIESTER” até 5%.

RENDIMENTO: Depende da espessura e do método de aplicação utilizado.

LIMPEZA DO MATERIAL: Com “DILUENTE POLIESTER” ou “DILUENTE CELULOSO” logo após a aplicação.

PRECAUÇÕES:

- Aplicar em locais com boa renovação do ar.
- De preferência usar máscara durante a aplicação.
- No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água.
- Tóxico por inalação ou ingestão.

RECOMENDAÇÕES: Não aplicar em dias muito húmidos ou frios. A presença de humidade pode originar “descasques”.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM: Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 6 meses após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em grupos de 2 embalagens, uma corresponde ao “NEUCEMOB BP 510” e a outra ao “ENDURECEDOR NEUCEMOB BP 510”, nas seguintes quantidades:

	1,2 kg	6 kg
NEUCEMOB BP 510.....	1 x 1 kg.....	1 x 5 kg
ENDURECEDOR		
NEUCEMOB BP 510.....	1 x 0,200 kg.....	1 x 1 kg.

Nota: “Reservado aos Utilizadores Profissionais”

Nota a) *Utilização reservada a instalações abrangidas pelo âmbito da Directiva 2010/75/UE (DL.127/2013)*

NEUCE S.A., RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR QUAISQUER DADOS CONSTANTES NESTA PUBLICAÇÃO, SEM AVISO PRÉVIO.