

28.03 – NEUCEPRIMER RV – Primário Wash-Primer 1K

CONSIDERAÇÕES:



Primário fosfatante para utilização como primário de aderências em superfícies metálicas. Contem pigmentos anticorrosivos, reforçado com fosfato de zinco, o que lhe confere propriedades anticorrosivas.

PROPRIEDADES:


- Secagem rápida.
- Excelente aderência sobre todo o tipo de substratos metálicos.
- Boa acção anticorrosiva.

CARACTERÍSTICAS:

- Densidade..... 1,320 ± 0,10
- Cor..... Cinzento .
- COV (compostos orgânicos voláteis)...^a) Valor limite UE para este produto cat. (B/c/iii) 780 g/l (2010). Este produto contém no máximo 591 g/l COV

UTILIZAÇÃO:

Este primário de aderência é utilizado como elo de ligação entre metais leves ou galvanizados e as pinturas de acabamento. Encontra o seu campo de actuação na repintura automóvel, também é muito usado em máquinas agrícolas e industrias.

	Preparação da Superfície	Desengordurar bem a superfície com Desengordurante N89 Em superfícies metálicas muito lisas passar uma lixa ou um esfregão de arame é recomendável para criar pontos de aderência.
	Agitar bem antes de usar	Homogeneizar bem o produto, com auxílio de uma espátula.
	Viscosidade de aplicação	18 a 22 segundos Copo Ford-4 à 25° C Diluir com Diluente WP
	Tempo de Secagem	15-20 min à 25° C
	Pistola	Pistola HVLP de alimentação por gravidade: Bico - 1,3 – 1,7 Pressão - 0,7 bars Pistola adequada de alimentação por gravidade: Bico - 1,3 – 1,6 Pressão - 2,0 bars
	Número de demãos	1 demãos Espessura da película: 15 – 20 µm Rendimento: 8-10 m ² /litro

	Uso de EPI	Utilizar luvas de borracha e óculos para manusear o produto. Utilizar máscara com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao manusear / aplicar o produto
	Armazenagem Embalagem	Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 ano após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 1Lt, 5 e 20 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Directiva 2004/42/CE determina.