

NEUCESILK | Tinta Aquoso Acetinado


Formulado à base de copolímeros vinílicos, pigmentos de boa solidez à luz e cargas de máxima qualidade, o "NEUCESILK" é adequado para a pintura de paredes no interior, permitindo obter um acabamento com aspeto liso e sedoso.

Permite ser afinado numa vasta gama de cores no sistema BIGMIX.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e boa lacagem.
- Bom poder de cobertura, aderência e brancura.
- Anti salpicos.
- Sedosa ao tacto.
- Boa resistência à esfrega húmida e lavagem.
- Boa resistência ao desenvolvimento de fungos.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Densidade	1,260 ± 0,10 (p/ cor branca)
Teor sólidos em peso (ISO 3251)	33 ± 2% (p/ cor branca)
Viscosidade	80-105 Ku (25°C)
Cor	Branca e outras
Acabamento	Liso acetinado
Secagem superficial	± 2 horas
Secagem profundidade	± 24 horas
Ponto Inflamação	Não Inflamável
COV (compostos orgânicos voláteis) ^{a)}	Valor limite UE para este produto (cat.A/a):30 g/l Este produto contém no máximo 14 g/l COV

**CERTIFICADOS E
ENSAIOS:**
Classificação de acordo com a norma NP EN 13300 – Tinta e Vernizes – Produtos de pintura e esquemas de pintura aquosa para paredes e tetos interiores – Classificação

Brilho (NP EN 2813)	Acetinado
Resistência a esfrega húmida (EN ISO 11998)	Classe 2
Poder de cobertura (ISO 6504-3)	Classe 2
Resistência a fissuração a espessuras elevadas (NP 4738)	OK
Qualidade do ar no interior, segundo a regulamentação francesa (ISO 16000)	A ⁺
Reação ao fogo (EN 13501-1)	B-s1, d0

UTILIZAÇÃO:

Destina-se à pintura de paredes interiores sempre que se pretende um acabamento acetinado de alta qualidade, em branco ou cores. Dado as características de semi - brilho do Neucesilk a beleza decorativa do filme seco atinge o máximo valor se a parede estiver perfeitamente plana. Recomendado para a aplicação no mais variado tipo de suportes utilizados na construção civil, nomeadamente estuque projetado, gesso cartonado e estanhado, betão, cimento, etc

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Em superfícies novas, estas deveram estar secas, firmes, isentas de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

No caso de repinturas, escovar bem a parede de modo a eliminar restos de tinta velha ou a esfoliar, se a superfície apresentar zonas danificadas ou mesmo zonas “farinadas” aplicar uma demão de “IMPERNEUCE” (ref.39.03).

Em suportes com manchas secas de humidade, nicotina, fumo de lareira ou de incêndio, escovar bem a parede e aplicar uma a duas de mãos cruzadas de “MULTINEUCE” (ref.01.01).

ISOLAMENTO DA SUPERFÍCIE:

Um bom isolamento da superfície a pintar ajuda a obter melhores acabamentos e a resolver certos problemas existentes na superfície.

Recomendamos como isolamentos:

- Uma demão “HYDRONEUCE PRIMÁRIO” – Sem diluição
- Uma demão “MULTINEUCE – Primário Acrílico Aquoso Multiusos” – Sem diluição.

APLICAÇÃO:

Mexer bem o produto antes de o aplicar.

A aplicação é feita á trincha, rolo anti gota ou pistola, em 2 a 3 demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 8 a 12 horas.

DILUIÇÃO:

1ª Demão10%.

Restantes 5% a 10%

RENDIMENTO:

Variável consoante o tipo de suporte, e as condições de aplicação.

Em média e por demão 12 a 16 m²/litro.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com água, logo após a aplicação.

PRECAUÇÕES:

Este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

RECOMENDAÇÕES:

Temperatura de aplicação entre 5°C e 35°C, humidade relativa inferior a 80%.

Garantir cura completa do filme (aguardar 28 dias) antes de se sujeitar a lavagens. A lavagem deverá ser efetuada de forma suave recorrendo a um pano macio, humedecido com detergentes neutros. Não utilizar detergentes abrasivos.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Nota a): O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A NEUCE não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.