

06.04 – TEXTURFLEX – Peinture Sablée Flexible

CONSIDÉRATIONS:



A base d'émulsion acrylique de pigments et charges minérales résistantes, "TEXTURFLEX" est une peinture texturée, imperméable et flexible destinée au revêtement de parois extérieures.

Permet d'être affinée dans une vaste gamme de couleurs dans le système BIG MIX.

PROPRIÉTÉS :

- Application facile et excellente adhérence.
- Bonne résistance aux intempéries.
- Imperméable à l'eau mais perméable au vapeur d'eau.
- Grande flexibilité.
- Bonne couverture, permettant de déguiser les irrégularités de la surface.

CARACTÉRISTIQUES:

- **Densité**.....1,350 ± 0,10 (pour le blanc)
- **Viscosité**.....250 ± 21 Poises (20°C)
- **Couleur**.....Blanc, celles du catalogue et d'autres
- **Finition**.....Texturée et élastique de relief moyen légèrement satiné
- **Séchage au toucher**.....± 1 heure
- **Séchage en profondeur**.....± 24 heures
- **Teneur en CIT/MIT**.....< 15 ppm.
- **COV (composants organiques volatils)**...^{a)} Valeur limite UE pour ce produit, sous-cat. (A/c) 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 15 g/l COV.

UTILISATION :

De par ses caractéristiques d'imperméabilité, élasticité et résistance aux intempéries, cette peinture est recommandée pour le revêtement des parois extérieures lorsque l'on prétend associer une finition décorative à la possibilité de dissimuler les imperfections et recouvrir les fissures sur les parois extérieures.

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

La surface doit être sèche, dure, sans poussières, graisses, saletés, sables mal adhérentes ou peintures exfoliantes.

Pour le béton ou le crépi, et pour l'obtention d'une finition plus parfaite, brosser convenablement la surface et appliquer une couche de préparation de "TEXTURFLEX" diluée avec de l'eau ("frottage").

Sur les surfaces blanchies à la chaux, après un bon brossage, appliquer une couche de "PLIONEUCE SCELLANT" comme fixateur, et attendre 24 heures avant l'application du "TEXTURFLEX".

En cas de repeintures, bien brosser la paroi de façon à éliminer les restes de vieilles peintures ou d'exfoliants, si la surface

présente des zones endommagées ou même “farinées”, appliquer une couche d’“IMPERNEUCE”.

APPLICATION : Bien homogénéiser le produit avant de l’appliquer.
L’application est faite avec un rouleau alvéolé ou une brosse, en une seule couche et sans dilution. En cas d’application avec le rouleau, la fin de la finition texturée devra être faite de bas en haut.

Comme couche d’isolement nous recommandons :

- Une couche de “PLIONEUCE PRIMAIRE” sans dilution, (toujours que le crépi neuf présente des signes d’alcalinité ou de salpêtre, ou encore pour les repeintures comme promotrices d’adhérence et de protection).
- Une couche de “HYDRONEUCE PRIMAIRE” – Sans dilution.
- Une couche de “MULTINEUCE – PRIMAIRE ACRYLIQUE AQUEUX MULTI-USAGES” – Sans dilution.

DILUTION : Avec de l’eau, si nécessaire, en petites quantités.

RENDEMENT : En moyenne 1,2 à 1,5 m²/litre, dépendant de l’absorption du crépi.
Pour le “frottage”, le rendement est de ± 4 m²/litre et par couche.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Avec de l’eau, juste après l’application.

PRÉCAUTIONS : Ce produit n’est pas irritant, ni ne présente de risque de sensibilisation en contact avec la peau, Même s’il ne présente pas de risques pour la santé, il est conseillé de le maintenir hors de la portée des enfants. Pour plus d’informations, la consultation de la **Fiche de Sécurité** du produit est fondamentale.

RECOMMANDATIONS : Ne pas appliquer ni par des températures inférieures a 5°C, ni par un temps pluvieux.
En cas d’applications sur des parois exposées au soleil et naturellement chaudes, nous recommandons qu’elles soient préalablement humidifiées (mouillées avec de l’eau), afin d’éviter un séchage trop rapide de “TEXTURFLEX” et des défauts d’application qui pourraient en résulter.

STOCKAGE ET EMBALLAGE : Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d’approvisionnement.
L’utiliser, de préférence, jusqu’à 2 ans après la date de

fabrication, pouvant être utilisé après cette date, à partir du moment qu'une homogénéisation facile du produit puisse se vérifier.

Il est fourni en emballages de 5 et 15 litres.

Note a): La valeur COV mentionnée ci-dessus se réfère au produit prêt à l'emploi, selon les caractéristiques techniques recommandées par nos soins. Nous ne sommes pas responsables des autres mélanges apportés au produit. Nous attirons une attention particulière sur tout agent le long de la chaîne d'approvisionnement pour la responsabilité qu'il encourt en ne respectant pas ce que détermine la directive 2004/42/CE.