

## 39.02 – VELANEUCE C150- Velatura celulósica

- CONSIDERAÇÕES:** Este produto é constituído por pigmentos orgânicos e inorgânicos e solventes muito voláteis.
- PROPRIEDADES:**
- Fácil aplicação.
  - Boa penetração na madeira.
  - Suporta qualquer tipo de verniz.
  - Secagem rápida.
- CARACTERÍSTICAS:**
- **Densidade**.....0,850 ± 0,05
  - **Viscosidade**.....20±3” Ford IV (20°C)
  - **Cor**.....As do catálogo e outras
  - **Cheiro**.....Activo, característico
  - **Secagem superficial**.....± 15 minutos
  - **Secagem profundidade**.....± 1 hora
- UTILIZAÇÃO:** A “VELANEUCE C150” mercê dos seus constituintes que lhe permitem conferir cor à madeira associada a uma secagem rápida, é utilizada em todas as situações em que se pretende colorir madeira para a enobrecer.
- PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** A madeira deve estar seca, limpa, convenientemente lixada, isenta de gorduras e com o poro aberto para permitir a penetração da “VELATURA”.
- APLICAÇÃO:** Mexer bem o produto antes de o aplicar.  
É aplicado á trincha, rolo ou pistola, sem diluição, sendo o número de demãos condicionado pela maior ou menor intensidade da cor pretendida.  
O intervalo entre demãos é em média 1 hora.  
Deve ser aplicada com uniformidade de modo a garantir homogeneidade de coloração.  
Após obtenção da intensidade da cor pretendida, deixar secar, e efectuar uma lixagem suave.  
Por fim aplicar, obrigatoriamente, um verniz de acabamento adequado à utilização dada a madeira. Suporta qualquer tipo de verniz.
- DILUIÇÃO:** É fornecido pronto a aplicar.
- RENDIMENTO:** Em média e por demão 4 a 6 m<sup>2</sup> / litro.
- LIMPEZA DO MATERIAL:** Com “DILUENTE CELULOSO”, logo após a aplicação.

**PRECAUÇÕES:** Produto inflamável.

No caso de contacto com a pele ou com os olhos, lavar abundantemente com água e sabão.

**RECOMENDAÇÕES:** Produto facilmente volátil. Manter as embalagens fechadas. Dado que a tonalidade final é condicionada pela própria tonalidade da madeira, recomendamos um ensaio inicial.

**ARMAZENAGEM  
E  
EMBALAGEM:** Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 1, 5 e 20 litros.